



PARAMETRE Parameter	ANALİZ METODU Test Method	BİRİM Unit	ANALİZ SONUCU Test Results
Silisyum Dioksit (SiO ₂)	XRF METODU	%	33,14
Kalsiyum Oksit (CaO)	XRF METODU	%	21,92
Aluminyum Oksit (Al ₂ O ₃)	XRF METODU	%	9,06
Demir (III) Oksit (Fe ₂ O ₃)	XRF METODU	%	20,76
Magnezyum Oksit (MgO)	XRF METODU	%	8,322
Titanyum Dioksit (TiO ₂)	XRF METODU	%	2,980
Potasyum Oksit (K ₂ O)	XRF METODU	%	1,7910
Baryum Oksit (BaO)	XRF METODU	%	0,0354
Stronsiyum Oksit (SrO)	XRF METODU	%	0,1787
Nikel (II) Oksit (NiO)	XRF METODU	%	0,0792
Krom (III) Oksit (Cr ₂ O ₃)	XRF METODU	%	0,0405
Çinko Oksit (ZnO)	XRF METODU	%	0,0262
Sodyum Oksit (Na ₂ O)	XRF METODU	%	0,5950
Kobalt (II) Oksit (CoO)	XRF METODU	%	0,0155
Bakır (II) Oksit (CuO)	XRF METODU	%	0,0152
Sülfür trioksit (SO ₃)	XRF METODU	%	<0,0012
Kızdırma Kaybı (L.O.I)	TS EN 1744-1:2013	%	0,34
Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	XRF METODU	%	0,4284

KAY-YAP ANALİZ DENEY YAPI ELEMANLARI LAB. İNŞ. TAAH. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ

Kayabaşı Mah.6364 Sok. No:41 Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 444 06 35 Fax:(0352) 336 55 64 mail: info@kay-yap.com.tr www.kayyap.com.tr**Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.****Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.***This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory Testing reports without signature and seal are not valid This report cannot be used in official transactions regarding environmental legislation.*



DENEY RAPORU

Test Report

KAY-YAP

R263105

05-26

PARAMETRE Parameter	ANALİZ METODU Test Method	BİRİM Unit	ANALİZ SONUCU Test Results
Mangan (II) Oksit (MnO)	XRF METODU	%	0,24

Test sonuçları bu test raporunda tanımlanan ve test edilen numune(ler) için geçerlidir.

→ Numune alma işlemi KAY-YAP tarafından gerçekleştirilmemiştir. Numune almaktan doğabilecek ölçüm belirsizliği hesaba katılmamıştır.

Numune almaktan kaynaklı olası sapmalar Müşteri'nin sorumluluğundadır.

→ Karar Kuralı'nın uygulanması gereken durumlar için (uygulanabilir) gerekli olan limit değerler Müşteriden beyan yoluyla alınmaktadır.

→ Karar Kuralı uygulandığı sonuç(lar) (KK) ile gösterilmektedir.

→ Karar Kuralı neticesinde alınan kararın tüm sorumluluğu Müşteriye aittir.

→ Karar Kuralı ile ilgili tüm açıklamalar www.kayyap.com.tr adresinde yer almaktadır (Bkz. Karar Kuralı Talimatı).

→ Dış tedarikçi laboratuvarından elde edilen sonuçlar açık bir şekilde (T) ile işaretlenmektedir.

→ Numune, LS.010 Numune Kabul Kriter Listesindeki şartları sağlayacak koşullarda ve miktarda kabul edilir. Deney ve Raporlama işlemlerinin tamamlanması ile kalan numune arşive kaldırılır. Arşiv süresi biten numuneler imha edilir. Kalan numunesi hakkında bilgi almak isteyen müşteriler Laboratuvarımızın web sitesinde bulunan 444 06 35 numaralı sabit hattan ulaşarak bilgi alabilirler.

KAY-YAP ANALİZ DENEY YAPI ELEMANLARI LAB. İNŞ. TAAH. SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ

Kayabaşı Mah.6364 Sok. No:41 Kocasinan/KAYSERİ

Tel: 444 06 35 Fax:(0352) 336 55 64 mail: info@kay-yap.com.tr www.kayyap.com.tr

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory Testing reports without signature and seal are not valid This report cannot be used in official transactions regarding environmental legislation.